



Scheda Tecnica dei Pellets della produzione Seppel Sachsenburg:

Parametri	Unità	Cond.*	Risultato	ENplus-A1
Diametro, D	mm	ar	6	6 ± 1 (8 ± 1)
Lunghezza, L	mm	ar	8 – 35	3,15 ≤ L ≤ 40
Contenuto d'acqua	%	ar	≤ 7	≤ 10,0
Contenuto di ceneri (a 550 °C)	%	d	≤ 0,3	≤ 0,7
Resistenza meccanica, DU	%	ar	≥ 98,8	≥ 98
Parti fini (merce insaccata)	%	ar	≤ 0,1	≤ 1
Potere calorifico	kWh/kg	ar	≥ 4,8	≥ 4,6
Potere calorifico superiore	kWh/kg	d	≥ 5,2	-
Peso specifico, BD	kg/m ³	ar	ca. 650	600 ≤ BD ≤ 750
Materiale legante	%	d	ca. 1	≤ 2

Rif.: Attestato HFA; 24.04.18 – 1040/2018 HB

ar....condizioni del materiale consegnato

d.....senza contenuto d'acqua



AT 009

Riferimento: Holzforschung Austria – „Überwachungsbericht“ Aprile 2018